

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРИС»

Адрес: 195269, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.98-1. Тел. (812) 930-73-03
факс.(812)318-56-88, электронная почта: aris-rti@yandex.ru, сайт: ariscompany.ru

ГОСТ 14896-84

Манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических устройств

Настоящий стандарт распространяется на резиновые манжеты, предназначенные для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером и штоком) в гидравлических устройствах, работающих в условиях возвратно-поступательного движения.

Таблица групп резин

Группа резины	Марка резины	Рабочая среда	Температурный интервал работоспособности манжет, С	Давление рабочей среды, МПа (кгс/см ²)
0	ИРП-1316	Масла: индустриальные общего назначения; индустриальные серии ИГП, ИГСп; турбинные, турбинные с присадками Тп-22, Тп-30, Тп-57; дизельные ДС-8 (М-8Б, М-8В), ДС-11 (М-10Б); авиационные; АУ; гидрожидкости ВМГЗ, МГ-30	От минус 10 до плюс 200	До 32 (320)
1	ИРП-1225А		От минус 10 до плюс 150	
2а	3825		От минус 30 до плюс 100	
26	51-2145-1		От минус 10 до плюс 100	До 50 (500)
4	ИРП-1068-1, 8130		От минус 30 до плюс 100	До 32 (320)
2	4004-4	Вода, вода с хромпиком с массовой долей до 1,5%, вода морская, дистиллят, конденсат	От минус 2 до плюс 70	До 20 (200)
2а	3825			
5	51-3029			
2а 26	3825 51-2145-1	Водомасляные эмульсии с присадками ВНИИНП-17, ВНИИНП-117 или ВНИИНП-403 с массовой долей до 10%		
3	КР 360-3	Водомасляные эмульсии с присадками ВНИИНП-17, ВНИИНП-117 или ВНИИНП-403 с массовой долей до 10%; масла индустриальные общего назначения		
6	В-14-1	Масла: МГЕ-10А, АМГ-10, АУ, АУП, ЭШ, типа "Р", МВП, гидрожидкости ВМГЗ, МГ-20, МГ-30, БСК, ГТЖ-22М, ГТЖ-22	От минус 60 до плюс 100	До 50 (500)